Apprêt à la caséine

- **INFORMATIONS GENERALES**

Couche de fond transparente, qui se dilue à l'eau, utilisable à l'intérieur, avant l'application d'une finition de Kreidezeit tel la peinture à la caséine, la peinture à la chaux, les enduits, etc.

- **UTILISATION**

Application sur supports non traités comme les enduits à la chaux, au plâtre, au ciment, à l'argile, les plaques de plâtre, plâtre et cellulose, ainsi que les pierres calcaire, en grés ainsi que le béton.
Ne convient pas aux supports lisses, non absorbants, ou humides en permanence.
Peut constituer une finition incolore pour des enduits à l'intérieur (enduit à l'argile par exemple), à condition de faire des essais préalables.

- **PROPRIETES**

- Poudre à mélanger à l'eau
- Diminue et régularise les degrés d'absorption des fonds très absorbants.
- Renforce les supports légèrement friables (il convient ici de faire un essai au préalable)
- Perméable
- Incolore et transparent
- Laisse respirer le support
- Facile à utiliser
- Bon rendement
- Sans conservateur
- Les résidus sont compostables.

- **INGREDIENTS (DECLARATION COMPLETE)**

Caséine, acide silicique, borax, soude.

- **OUTILS**

Brosses à façade (art. P6080) et à plafond (art. P6054) de soie naturelle. Le rouleau ou le pistolet ne conviennent pas.

- **PREPARATION DES SUPPORTS**

Le support doit être non traité, dépoussiéré, sec, propre, dégraissé et absorbant.

- Eliminer les anciennes peintures en mauvais état, les restes de colle à papier peint.
- Nettoyer et dégraisser les enduits non traités.
- Traiter les matières colorantes qui peuvent réapparaître par capillarité.
-Eliminer mécaniquement les restes de liant sur les enduits.
-Éliminer tous les restes d`huile de coffrage sur le béton.
-Éliminer les parties friables, peu solides des enduits, réparer avec le même type d'enduit.
-Brosser soigneusement les fonds poudreux.
- Nettoyer les fonds minéraux couverts de moisissures et traiter avec le produit anti-moisissures Kreidezeit (Article 620).

- **PREPARATION DE L`APPRET**

Pour mélanger l'apprêt à la caséine, utiliser de préférence un seau de 10 litres et un mélangeur électrique. Verser peu à peu le sachet de 250 g de poudre, en remuant constamment, dans 2 litres d'eau froide. Eviter de laisser des grumeaux. Après 30 minutes environ, mélanger à nouveau et rajouter 6 litres d'eau.

- **MODE D`EMPLOI**

Appliquer en couche régulière, en saturant le support. L'application doit se faire du bas vers le haut, pour éviter les coulures. Les surplus (les parties humides qui brillent) sont à essuyer avec un chiffon.
Travailler à une température minimale de 8°C.
Le produit préparé doit être utilisé le jour même.

- **SECHAGE**

Sec après 8 heures à 20 °C et recouvrable avec un produit de finition à la caséine ou à la chaux.

- **RENDEMENT**

Suivant le degré d'absorption du support, 250g de poudre peuvent couvrir 40 à 60 m2 (440 pi2 à 660 pi2).

- **ENTREPOSAGE**

Au sec, à l'abri du gel, la poudre se conserve au moins 2 ans.

- **FORMAT:**

Art.No. 145 ……250g

- **NETTOYAGE DES OUTILS**

A l'eau tout de suite après l'emploi, si nécéssaire, utiliser un peu de savon de marseille (article 220).

- **RESIDUS**

Ne pas jeter le produit restant dans les eaux résiduelles. Déposer les résidus à l'état sec avec les déchets domestiques.

- **PRECAUTIONS DE SECURITE ET NOTES**

Les produits à base de caséine ont une odeur caractéristique à l`application qui disparaît dans un environnement sec.
Prendre en considération les allergies possibles aux matières naturelles !

Même les produits de peinture aux ingrédients naturels doivent être tenus hors de la portée des enfants.

Les informations ci-haut mentionnées sont basées sur une longue expérience et sur de nombreux tests effectués sur nos produits. Elles sont données à titre d`information. Ce produit doit être utilisé et testé à la responsabilité de l`utilisateur, le résultat final dépendant de facteurs impondérables. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur du produit livré ou utilisé. Cette fiche technique ne constitue qu`un conseil. La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. www.tockay.com ou www.kreidezeit.de

(Edition 06/2007)